

Llave de estrella plana de dos bocas antichispa (métrica)

ENDRES TOOLS



Características

Las herramientas **ENDRES** son **antichispas**, **antimagnéticas y muy resistentes a la corrosión**. Se fabrican con una **aleación** (aluminio-bronce especial, cobre-berilio), y están homologadas por los pertinentes organismos oficiales de investigación de materiales.

Los moldes y los controles de calidad de las herramientas cumplen las normas DIN. Nuestro alto nivel de calidad se consigue y mantiene gracias a dichos programas de control de calidad.



Gama del Artículo

Cada herramienta se ha estudiado para utilizarla y ser fabricada con el material más adecuado para su mejor rendimiento y máxima duración.

Aluminio - Bronce especial (Última letra del código: S)

Cobre - Berilio 2 (Última letra del código: C)

Código	Unid.	Hexágono (mm)	L (mm)	Peso unit. en gramos
EN0120607S	1	6 x 7	100	10
EN0120809S	1	8 x 9	115	20
EN0120810S	1	8 x 10	120	20
EN0120911S	1	9 x 11	125	20
EN0121011S	1	10 x 11	130	24
EN0121013S	1	10 x 13	130	24
EN0121213S	1	12 x 13	140	40
EN0121214S	1	12 x 14	140	50
EN0121314S	1	13 x 14	140	45

EN0121315S	1	13 x 15	140	50
EN0121317S	1	13 x 17	155	48
EN0121415S	1	14 x 15	155	50
EN0121417S	1	14 x 17	155	50
EN0121617S	1	16 x 17	170	70
EN0121618S	1	16 x 18	170	70
EN0121719S	1	17 x 19	190	80
EN0121819S	1	18 x 19	190	80
EN0121922S	1	19 x 22	200	210
EN0121924S	1	19 x 24	200	120
EN0122022S	1	20 x 22	200	120
EN0122123S	1	21 x 23	200	210
EN0122224S	1	22 x 24	200	120
EN0122426S	1	24 x 26	210	370
EN0122427S	1	24 x 27	210	370
EN0122430S	1	24 x 30	255	185
EN0122528S	1	25 x 28	255	370
EN0122628S	1	26 x 28	255	370
EN0122729S	1	27 x 29	255	370
EN0122732S	1	27 x 32	265	228
EN0123032S	1	30 x 32	265	390
EN0123036S	1	30 x 36	285	284
EN0123236S	1	32 x 36	285	430
EN0123641S	1	36 x 41	460	650
EN0124146S	1	41 x 46	432	810
EN0124650S	1	46 x 50	477	1.040

Si necesita cualquier herramienta antichispa que no se encuentra en este catálogo no dude en consultarnos.

CLASIFICACIÓN DE ATEX DE ALTO RIESGO

LAS ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS - ATEX

ATEX es una mezcla con aire, en condiciones atmosféricas, de sustancias inflamables en forma de gas,vapor, nube o polvo en las cuales después de una inflamación, la combustión se propaga al resto del entorno.

Todas las empresas que utilizan substancias inflamables tienen un gran riesgo de explosión y están englobadas en la reglamentación **ATEX.**

Material (Endres)		- Bronce etra del có					Berilio 2 letra del có	digo: C)	
Análisis	Al	Ni	Fe	Mn	Cu	Ве	Ni	Со	Cu
% min.	8	4	4	-	Resto	1,8	0,1	0,4	Resto
% max.	10,5	6	5,5	1,33	Resto	2,3	0,5	0,7	Resto
	PRO	OPIEDADES	S MECÁNICAS	5					
Resistenci a a la tracción	780 - 989 N/mm2					1110 - 1325 N/mm2			
Límite Elástico	450 - 550 N/mm2					840 - 860 N/mm2			
Dureza	230 / 290 HB					280 / 365 HB			

Brinell		
	PROPIEDADES FÍSICAS	
Peso específico	8.45 g/cm3	8.26 g/cm3
Magnetis mo	1,35 max.	1,005 T max.
Indice de dilatación de 20-200°C	0,000015 %	0,000012 %
Conductiv idad eléctrica	8/12 S/m	8/6 S/m

www.acha.com