

Llave de estrella plana de dos bocas antichispa (pulgadas)

ENDRES TOOLS



Características

Las herramientas **ENDRES** son **antichispas**, **antimagnéticas y muy resistentes a la corrosión**. Se fabrican con una **aleación** (aluminio-bronce especial, cobre-berilio), y están homologadas por los pertinentes organismos oficiales de investigación de materiales.

Los moldes y los controles de calidad de las herramientas cumplen las normas DIN. Nuestro alto nivel de calidad se consigue y mantiene gracias a dichos programas de control de calidad.



Gama del Artículo

Cada herramienta se ha estudiado para utilizarla y ser fabricada con el material más adecuado para su mejor rendimiento y máxima duración.

Aluminio - Bronce especial (Última letra del código: S)

Cobre - Berilio 2 (Última letra del código: C)

Código	Unid.	Hexágono (p	Hexágono (pulg)			Peso unit. en gramos
EN0120001S	1	1/4"	Х	5/16"	100	12
EN0120002S	1	5/16"	х	3/8"	115	16
EN0120003S	1	3/8"	х	7/16"	125	22
EN0120004S	1	7/16"	х	9/16"	140	45
EN0120006S	1	1/2"	х	19/32"	140	45
EN0120005S	1	1/2"	х	5/8"	155	50
EN0120007S	1	9/16"	х	11/16"	155	50
EN0120008S	1	5/8"	х	25/32"	190	80
EN0120009S	1	11/16"	х	3/4"	190	80

EN0120010S	1	3/4"	x	7/8"	200	120
EN0120011S	1	13/16"	x	15/16"	200	120
EN0120012S	1	15/16"	x	1. 1/16"	210	130
EN0120013S	1	1"	x	1. 1/8"	255	200
EN0120014S	1	1. 3/16"	x	1. 1/4"	265	228

Si necesita cualquier herramienta antichispa que no se encuentra en este catálogo no dude en consultarnos.

CLASIFICACIÓN DE ATEX DE ALTO RIESGO

LAS ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS - ATEX

ATEX es una mezcla con aire, en condiciones atmosféricas, de sustancias inflamables en forma de gas,vapor, nube o polvo en las cuales después de una inflamación, la combustión se propaga al resto del entorno.

Todas las empresas que utilizan substancias inflamables tienen un gran riesgo de explosión y están englobadas en la reglamentación **ATEX.**

Material (Endres)	Aluminio - Bronce especial (Última letra del código: S)					Cobre - Berilio 2 (Última letra del código: C)					
Análisis	Al	Ni	Fe	Mn	Cu		Ве	Ni	Со	Cu	
% min.	8	4	4	-	Resto		1,8	0,1	0,4	Resto	
% max.	10,5	6	5,5	1,33	Resto		2,3	0,5	0,7	Resto	
	PROPIEDADES MECÁNICAS										
Resistenci a a la tracción	780 - 989 N/mm2					1110 - 1325 N/mm2					
Límite Elástico	450 - 550 N/mm2					840 - 860 N/mm2					
Dureza Brinell	230 / 290 HB					280 / 365 HB					
	PROPIEDADES FÍSICAS										
Peso específico	8.45 g/cm3					8.26 g/cm3	8.26 g/cm3				
Magnetis mo	1,35 max.					1,005 T max.					
Indice de dilatación de 20-200°C	0,000015 %				0,000012 %						
Conductiv idad eléctrica	8/12 S/m				8/6 S/m						

www.acha.com